

# Certificat



**- ACIERS POUR  
BETON ARME**

**n° B 95/104 Rév. 13**

*attribué à*

**CORRUGADOS LASAO S.L.**

*pour les aciers*

**CL B500A**

*fabriqués sur le site de*

**AZPEITIA (E)**

En vertu de la présente décision notifiée par l'AFCAB, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits mentionnés ci-dessus, dans les conditions des Règles générales de la marque NF et des Règles de certification NF 139.

Ce certificat comporte 3 pages - Le lecteur est invité à vérifier les **conditions de validité de ce certificat** (cf. fiche descriptive)


Date de décision : 21/03/2011  
Date de validité : 31/12/2013

Pour l'AFCAB,


B. CRETON,  
Président de l'AFCAB

# FICHE DESCRIPTIVE

## VALIDITE DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les produits décrits dans la présente fiche descriptive sont conformes à la norme NF A 35-080-1 et fabriqués conformément aux spécifications de gestion de la qualité décrites dans les Règles de certification NF – Aciers pour béton armé. Ces produits doivent porter la marque  – Aciers pour béton armé.

Cette décision a été prise après évaluation. Elle annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'AFCAB, qui peut prendre toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque NF et dans les Règles de certification NF – Aciers pour béton armé. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'AFCAB : [www.afcab.org](http://www.afcab.org) rubrique « Certificats ».

Le lecteur peut vérifier que le produit qui lui est livré relève de ce certificat en vérifiant que le logo  et le n° de ce certificat figurent sur l'étiquette du produit.

## TITULAIRE

Usine de production	Contact commercial	Siège social
CORRUGADOS LASAO, S.L. Paseo de los Fueros, 14 E - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA)	Tél. : 00 34 943 159 000 Fax : 00 34 943 159 010 E-mail : Site web :	CORRUGADOS LASAO, S.L. Errekalde Kalea, 1 Landeta Auzoa E - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA)

## ACIER CERTIFIE

**Nom de l'acier :** CL B500A

**Norme de référence :** NF A 35-080-1

**Nuance :** B500A

**Diamètres :** 5 à 9mm (diamètres inclus dans la norme uniquement)

**Aptitude au redressage après pliage :** non attestée


**Description :** L'acier CL B500A se présente sous forme d'un rond comportant trois zones non nervurées, alternant avec trois zones bombées portant des verrous obliques.

**Adhérence :**

Diamètre	5	6	7	8	9
$f_R$	0,035	0,035	0,040	0,040	0,040

où  $f_R$  est calculé par la formule  $f_R = 0,56.a/c$

**Marquage :** La marque distinctive de l'acier CL B500A est donnée par le schéma ci-dessous :



## CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les aciers qui portent la marque  - Aciers pour béton armé délivrée par l'AFCAB :

/// ont fait l'objet d'une évaluation initiale qui a établi que le produit est conforme aux prescriptions énoncées dans la norme NF A 35-080-1 et aux spécifications complémentaires décrites dans les Règles de certification RCC03 :

- ▶ Limite d'élasticité : 500 MPa (valeur caractéristique), 475 MPa (valeur minimale).
- ▶ Rapport  $R_{e,act}/R_{e,nom}$  :  $\leq 1,30$  (valeur caractéristique), 1,32 (valeur maximale)
- ▶ Rapport  $R_m/R_e$  : 1,05 (valeur caractéristique), 1,03 (valeur minimale)\*.
- ▶  $A_{gt}$  : 2,5% (valeur caractéristique), 2% (valeur minimale)\*.
- ▶ Absence de fragilité (essai de pliage-dépliage).
- ▶ Masse linéique :  $\pm 4,5\%$ .
- ▶ Adhérence : Voir le tableau ci-dessus.
- ▶ Soudabilité attestée par la composition chimique (valeurs sur coulée) :

$$C \leq 0,22\% - P \leq 0,050\% - S \leq 0,050\% - N \leq 0,012\% - Cu \leq 0,80\% - C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr+Mo+V}{5} + \frac{Ni+Cu}{15} \leq 0,50\%$$

- ▶ Attestations optionnelles : Aptitude de l'acier à être redressé après avoir été plié une fois (cf. procédure AFCAB E4). Voir page 2 du certificat.

\* : valeurs réduites pour le diamètre 5 mm

/// résultent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions des Règles de certification NF – Aciers pour béton armé.

/// ont une origine identifiable.

**Avertissement :** Les valeurs des caractéristiques mentionnées ci-dessus sont résumées. Pour une information complète, il convient de consulter les textes de référence, et notamment la norme.