





**ACIERS POUR BÉTON ARMÉ** 

N° B10/256 RÉV. 12

Attribué à

# **INTERSIG**

Pour les aciers
SIGFIL 500B / SIGFIL 500B NP

Fabriqués sur le site de **DENDERMONDE (BE)** 

En vertu de la présente décision notifiée par l'AFCAB, **AFNOR Certification** accorde le droit d'usage de la marque à la société qui en est bénéficiaire pour les produits mentionnés ci-dessus, dans les conditions des Règles générales de la marque **NF** et du Référentiel de certification **NF 139**.



Date de décision : 14/12/2022 Date de validité : 31/03/2026

Le lecteur est invité à vérifier la validité de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant le site <u>www.afcab.org</u> Ce document contient 4 pages y compris celle-ci. Pour L'AFCAB,



Bernard CRETON Président de l'AFCAB.

AFCAB

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON 28 rue de Liège 75008 Paris - France ● Tél: + 33(0)1 44 90 88 80 ● www.afcab.org ● info@afcab.org

## FICHE DESCRIPTIVE VALIDITÉ DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les produits décrits dans la présente fiche descriptive sont conformes à la norme NF A 35-080-1 et fabriqués conformément aux spécifications de gestion de la qualité décrites dans le Référentiel de certification - Aciers pour béton armé - RCC03 en vigueur. Ces produits doivent porter la marque - Aciers pour béton armé.

Cette décision a été prise après évaluation. Elle annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'AFCAB, qui peut prendre toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque NF et dans le Référentiel de certification — Aciers pour béton armé - RCC03 en vigueur. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'AFCAB: <a href="www.afcab.org">www.afcab.org</a> rubrique "Certificats". Le lecteur peut vérifier que le produit qui lui est livré relève de ce certificat en vérifiant que le logo — Aciers pour béton armé et le numéro de ce certificat figurent sur l'étiquette du produit.

#### **TITULAIRE**

Usine de production	Contact commercial	Siège social
INTERSIG Geerstraat 125 IT Hoogveld B - 9200 DENDERMONDE	Eline VERHERBRUGGHEN  Tél: +(32) 52 33 86 67  Fax: +(32) 52 20 30 20  E-mail: eline.verherbrugghen@intersig.be  Web: www.intersig.be	INTERSIG Geerstraat 125 IT Hoogveld B - 9200 DENDERMONDE

# **ACIERS CERTIFIÉS**

Nom de l'acier : SIGFIL 500B / SIGFIL 500B NP

Norme de référence: NF A 35-080-1

Nuance: B500B

**Description:** L'acier SIGFIL 500B / SIGFIL 500B NP se présente sous la forme d'un rond

muni de 4 chants de verrous séparés par 4 nervures longitudinales : les verrous des deux 1 ers chants sont inclinés selon un même angle et les verrous des deux autres chants sont inclinés selon l'opposé de l'angle

précédent.

	Diamètres inclus dans la norme uniquement			
NFO4	Gamme certifiée	Aptitude au redressage après pliage	Résistance à la fatigue	
Barres	8 à 16 mm	8 à 16 mm		
Couronnes	8 à 16 mm	8 à 16 mm		

AFCA<del>B</del>

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON 28 rue de Liège 75008 Paris - France ● Tél: + 33(0)1 44 90 88 80 ● www.afcab.org ● info@afcab.org

#### Adhérence:


Diamètre	8	9	10	12	<u>≥</u> 14	
<b>f</b> <sub>R</sub>	0,040	0,040	0,040	0,040	0,056	

où fR est calculé par la formule  $fR = \lambda.h/c$  avec  $\lambda$  définit dans le tableau ci-dessous :

1	Acier	SIGFIL 500B NP		Acier	SIGFIL 500B
	Diamètre	8 à 12	14 et 16	Diamètre	8 à 16
1	Coefficient	0.70	0.75	Coefficient	0.56

où  $f_R$  est calculé par la formule  $f_R = 0.00.h/c$ 

<u>Marquage</u>: La marque distinctive de l'acier SIGFIL 500B / SIGFIL 500B NP est donnée par le schéma ci-dessous:



### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les aciers qui portent la marque F - Aciers pour béton armé délivrée par l'AFCAB :

- ont fait l'objet d'une évaluation initiale qui a établi que le produit est conforme aux prescriptions énoncées dans la norme NF A 35-080-1 et aux spécifications complémentaires décrites dans le Référentiel de certification Aciers pour béton armé RCC03 en vigueur :
  - Limite d'élasticité : ≥ 500 MPa (valeur caractéristique), ≥ 475 MPa (valeur minimale).
  - ▶ Rapport R<sub>e,act</sub>/R<sub>e,nom</sub> : ≤ 1,30 (valeur caractéristique), ≤ 1,32 (valeur maximale).
  - Rapport R<sub>m</sub>/R<sub>e</sub>: ≥ 1,08 (valeur caractéristique), ≥ 1,06 (valeur minimale)\*.
  - A<sub>gt</sub>: ≥ 5% (valeur caractéristique), ≥ 4% (valeur minimale)\*.
  - Absence de fragilité (essai de pliage-dépliage).
  - Masse linéique : + 4,5%.
  - Adhérence : Voir le tableau ci-dessus.
  - Soudabilité attestée par la composition chimique (valeurs sur coulée) :

$$C \leq 0,22\% - P \leq 0,050\% - S \leq 0,050\% - N \leq 0,012\% - Cu \leq 0,80\% - C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} \leq 0,50\% + \frac{Ni + Cu}{15} + \frac{Ni + Cu}{15} = 0,00\% + \frac{Ni + Cu}{15} + \frac{Ni + Cu}{15} = 0,00\% + \frac{Ni + Cu}{15} + \frac{Ni + Cu}{15} = 0,00\% + \frac{Ni + Cu}{15} + \frac{Ni + Cu}{15} = 0,00\% + \frac{Ni + Cu}{15} + \frac{Ni + Cu}{15} = 0,00\% + \frac{Ni + Cu}{15} + \frac{Ni + Cu}{15} = 0,00\% + \frac{Ni + Cu$$

- \*: valeurs réduites pour le diamètre 5 mm
- résultent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions du Référentiel de certification Aciers pour béton armé RCC03 en vigueur,
- ont une origine identifiable.

Avertissement : Les valeurs des caractéristiques mentionnées ci-dessus sont résumées.

Pour une information complète, il convient de consulter les textes de référence, et notamment la norme.

# CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES CERTIFIABLES

- Voir le tableau détaillant les options certifiées par le titulaire dans le chapitre « aciers certifiés » :
  - Aptitude de l'acier à être redressé après avoir été plié une fois (cf. procédure AFCAB E4).
  - Résistance à la fatigue : 2 millions de cycles de sollicitation correspondant à une contrainte maximale de  $\sigma_{max}$  = 60 % de la limite d'élasticité et une étendue de variation de contrainte  $2\sigma_a$  de 150 MPa, conformément au §7.3.3 de la norme NF A 35-080-1.

AFCA<del>B</del>

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON 28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.org • info@afcab.org